



PELLIZZONI

PPF

soft leather

pelle pieno fiore


PPF
soft leather
pelle pieno fiore

				
P01 DASH	P02 IVORY	P04 DESERT STORM	P06 CLAY	P07 LEMONGRASS
				
P08 CARIOCA	P10 LION	P11 CINNEMON	P13 AVANA	P14 ANTILOP
				
P15 VOLCANO	P16 SWAMP	P18 POT-PURRY	P19 REDORANGE	P20 ENERGY
				
P22 SIAM	P23 PHONEBOX	P24 WINE	P26 CARRUBO	P27 EBONY
				
P29 CHESTNUT	P30 BRAUN	P31 PEATMOOS	P32 ACAJOU	P33 HEZELNUT

PELLIZZONI

PPF

soft leather
pelle pieno fiore




P35 BOTTLE




P37 CAMOUFLAGE




P39 LIME



P40 S. BREEZE



P41 PEARL




P42 PAPYRUS



P43 TURTLEDOVE




P44 CIMENT




P45 SMOKE



P46 GREY



P47 IRON



P48 GREY SHADOW




P49 PACIFIC




P50 BLU PETROL



P53 LICHENE




P54 NORTH POLE




P56 SANTORINI



P57 MATISSE



P58 OCEANIA



P60 BLACK INK

PPF
soft leather
pelle

Product Information

Bovine of Extra European origin, lightly buffed natural grain. Thickness 1,2 - 1,4 mm. Chrome tannage. The average size of each hide is around 4,8 - 5,0 sqm. Through dyed; finishing with resins and pigments. Article with a pigmented and protective coat, with a soft, waxy feel and semi-matt appearance.

Informazioni sul Prodotto

Pelle bovina mezzo fiore a grana naturale di spessore finito 1,2 - 1,4 mm. Superficie media 4,8 - 5,0 m². Concia al cromo. Tintura passante; rifinitura con pigmenti e resine. Articolo con mano morbida, tatto ceroso e aspetto semiopaco.

Test	Analisi
Colour fastness to and from rubbing dry 500c wet 250c test method: UNI EN ISO 11640 guaranteed: ISO 105 A03	Resistenza allo sfregamento tipo Veslic secco 500c umido 250c metodo di prova: UNI EN ISO 11640 unità di misura: ISO 105 A03
Sweat Alkaline Solution ISO 11641 ph8 sweat 80c guaranteed: > = 4	Sudore Alcalino ISO 11641 ph8 sudore 80c garantito: > = 4
Colour fastness to artificial light Xenon arc test method: UNI EN ISO 105 B02 measurement unit: blue scale guaranteed: > = 5	Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno metodo di prova: UNI EN ISO 105 B02 unità di misura: scala dei blu garantito: > = 5
Finish Adhesion test method: UNI EN ISO 105 B02 measurement unit: N/Cm guaranteed: > = 2,5	Adesione della rifinitura metodo di prova: UNI EN ISO 105 B02 unità di misura: N/Cm garantito: > = 2,5
Flexing endurance test method: ISO 5402 measurement unit: cycles guaranteed: > = 50.000	Resistenza alla flessione metodo di prova: ISO 5402 unità di misura: cicli garantito: > = 50.000
Determination of pH test method: ISO 4045 measurement unit: pH guaranteed: > = 3,5	Determinazione del pH metodo di prova: ISO 4045 unità di misura: pH garantito: > = 3,5
Difference figure (Only per pH < 4) guaranteed: < = 0,7	Indice di differenza (Solo per pH < 4) garantito: < = 0,7
Tear strenght - Single edge tear test method: ISO 3377-1 measurement: N guaranteed: > = 20	Resistenza allo Strappo Pantalone metodo di prova: ISO 3377-1 unità di misura: N garantito: > = 20

